PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



ScaffoldTARP 220/ 250g/m2 UV/FR - Plandeka rusztowaniowa trudnc 250g.:

Ciężkie trudnopalne plandeki rusztowaniowe LankotexÂ® scaffold sheeting służą do plandekowania rusztowań narażonych na ciężkie warunki atmosferyczne (wiatry) posiadają szczególnie dużą odporność na promienie UV dzięki czemu mogą służyć przez długi okres czasu, są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać elewację pod plandeką. Plandeka ta jest trudnopalna!- posiada atest trudnopalnosci B1
Plandeki są łatwe do mocowania dzięki Taśmom z otworami co 10cm przygotowanymi wstępnie do przebicia, o dopasowanym rozstawie do typowych rusztowań 2,07m 2,57m oraz 3,07m. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych gum mocujących, które znakomicie wydłużają okres użytkowania plandeki lub sztywnych zacisków kablowych.

Tabela techniczna dla siatki scaffoldTARP 250 UV/FR:

Typ materiału:	Tkanina półprzezroczysta HDPE /P â€“ powłoka LDPE
Gramatura:	230-250 g/m^2
Wytrzymałość na rozciąganie:	700 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	100 N
Odporność termiczna:	-40 / +80 ^{o}C
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Zgrzewana wzdłuż z otworami moc
Mocowanie:	Pas 260g/m^2 z otworami, Ă 15mm
Wytrzymałość oczka:	600 N
Trudnopalność:	LPS 1207, LPS 1215
Wymiary:	2,70m x 20m 3,20m x 20m

Słowniczek pojęć: kliknij tu