



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Tkanina PE 200 FR - Polietylenowa tkanina odporna na UV i trudnopalna 200g.:

Tkanina plandekowa polietylenowa, idealna do produkcji lekkich plandek okryciowych. Tkaninę tą cechuje trudnopalność.

Tabela techniczna dla tkaniny plandekowej PE 200 FR:

Typ materiału:	Tkanina HDPE "powłoka" LDPE
Gramatura:	200 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie:	1000 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	210 N
Stabilizacja UV:	100 Kly
Trudnopalność:	Zgodnie z EN 13501-1
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wymiary:	Rolka - 2m x 100m